



CROMWELL

Antioxido ext/int FICHA TÉCNICA

Vehículo	Resinas alquídicas
Aspecto	Viscoso
Olor	Característico
Dilución	Con aguarrás
Densidad (25° C)	1,05 a 1,2 g/cm³ según color
Tiempo de secado	Al tacto: 3 a 4 hs. entre manos 5 o 6 Hs.
Manos	2 a 3
Tiempo curado final	3 Dias
Rendimiento	12 a 15 m² por litro y por mano
Inflamable	Sí, 3º Clase