



Barniz Marino FICHA TÉCNICA

Vehículo	Resinas alquídicas
Aspecto	Líquido
Olor	Característico
Dilución	Con aguarrás
Densidad (25° C)	0,9 a 0,95 g/cm³ según brillo
Tiempo de secado	6 – 8 horas
entre manos (25°C, 60 % humedad)	
Manos	2 a 4
Tiempo curado final	48 horas
Rendimiento	10 a 15 m² por litro y por mano
Inflamable	Sí, 3º Clase

Mantener alejado del calor superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar.
No pintar durante las horas en que el sol calienta mucho la superficie para evitar la evaporación acelerada del aguarrás.
Evitar el contacto prolongado con los ojos y con la piel. No ingerir.
En caso de salpicaduras en los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Para mayor información descargue la ficha de seguridad del producto.