



Lasur

FICHA TÉCNICA

Vehículo	Resinas alquídicas
Aspecto	Líquido translúcido coloreado
Olor	Característico solvente
Dilución	Aguarrás 10 o 5 %
Densidad (25° C)	0.90 +/- 0.03 gr/cm³
Tiempo de secado	Al tacto, 30 - 60 minutos.
Manos	2 a 3
Tiempo curado final	48 Hs
Rendimiento	10 – 12 m²/litro y mano. (Dependiendo del fondo y del tipo de madera)
Inflamable	Si

Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Usar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, usar equipo de protección respiratoria.

**No pintar en condiciones extremas de humedad y/o temperatura.
Aplicar a temperatura ambiental: Min. + 12 °C / Max. + 25°C
Evitar las aplicaciones en presencia de condensación superficial o bajo la acción directa del sol y/o altos porcentajes de humedad.**